

Styrodur® 4000 CS

Marzo 2026

Applicazioni

- Isolamento termico perimetrale contro terra anche in presenza di falda
- Isolamento termico platea di fondazione a contatto con il terreno
- Isolamento termico in applicazioni sotto carico
- Isolamento termico a tetto rovescio (XPS posizionato sopra l'impermeabilizzazione), tetti a terrazza, tetti verdi e tetti adibiti a parcheggio.
- Protezione dal gelo di strade, ferrovie, piste per aeromobili e pavimenti di celle frigorifere.
- Isolamento termico di pareti civili e industriali.



Descrizione

Styrodur® 4000 CS è l'isolante termico di colore verde realizzato in polistirene espanso estruso XPS, prodotto con pelle superficiale liscia su entrambi i lati e provvisto di battentatura. Styrodur 4000 CS trova impiego in tutte quelle applicazioni che necessitano di alta resistenza a compressione, di basso assorbimento di acqua e di ottima resistenza alla deformazione sotto carichi permanenti ed al transito di veicoli.

Styrodur® è diventato sinonimo di XPS per la propria longevità e imputrescibilità. È il polistirene espanso estruso che non contiene CFC, HCFC e HFC come gas espandenti e contribuisce in modo significativo, in qualità di materiale termoisolante, alla riduzione delle emissioni di CO₂ in atmosfera. Grazie all'innovativo agente ritardante di fiamma PolyFR, le lastre della gamma Styrodur® riescono ad ottenere l'autoestinguenza in Euroclasse E con un minore impatto sull'ambiente.

Spessori e dimensioni

Lastra battentata sui quattro lati perimetrali e con finitura superficiale liscia con pelle.

- Spessori disponibili: da 40 mm a 300 mm
- Dimensioni utili (Lunghezza x Larghezza): 1250 mm x 600 mm
- Lunghezza: 1265 mm / Larghezza: 615 mm

Voci di capitolato

Lastra in polistirene espanso estruso con pelle superficiale liscia e con battentatura perimetrale sui quattro lati, esente da CFC, HCFC, HFC (tipo Styrodur® 4000 CS) e dotata di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), prodotta con ritardante di fiamma PolyFR, con valore di resistenza alla trazione ≥ 200 kPa secondo EN 1607; con valore della resistenza a compressione al 10% di schiacciamento secondo EN 826 ≥ 500 kPa; resistenza a compressione per carichi permanenti dopo 50 anni e una deformazione $\leq 2\%$ secondo la UNI EN 1606 pari a 180 kPa; assorbimento d'acqua secondo la UNI EN 12087 $\leq 0,7\%$ in volume; assorbimento di umidità per diffusione e condensazione secondo la UNI EN 12088 $\leq 3\%$ in volume; assorbimento d'acqua conseguente alla prova gelo-disgelo secondo la UNI EN 12091 $\leq 1\%$ in volume; fattore di resistenza al passaggio del vapore acqueo μ (adimensionale) secondo la UNI EN 12086 pari a 100; media di celle chiuse secondo la UNI EN ISO 4590 superiore al 98%; reazione al fuoco Classe Europea E secondo UNI EN 13501-1; conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 12667 variabile in base allo spessore:

- 0,032 W/mK per spessore 40 mm
- 0,034 W/mK per spessori 50 mm e 60 mm e per spessori da 100 mm a 140 mm
- 0,035 W/mK per spessore 80 mm e per spessori da 160 mm a 300 mm

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA

STABILIMENTI DI PRODUZIONE

Scheda Tecnica **Styrodur® 4000 CS**

Pannelli isolanti in polistirene espanso estruso – XPS

Proprietà	Unità di misura	Codifica secondo EN 13164	Valore	Norma di prova
Finitura perimetrale sui quattro lati			Con battente	
Superficie			Liscia	
Lunghezza x larghezza	mm		1265x615	
Percentuale media di celle chiuse	%		98	EN 4590
Tolleranza sullo spessore				
<i>Spessore < 50 mm</i>	mm	T1	-2/+2	EN 823
<i>50 mm ≤ Spessore ≤ 120 mm</i>	mm		-2/+3	
<i>Spessore > 120 mm</i>	mm		-2/+6	
Conducibilità termica dichiarata				
<i>Spessore 40 mm</i>	W/mK	λ_D	0,032	EN 12667
<i>Spessore 50 mm – 60 mm</i>	W/mK	λ_D	0,034	
<i>Spessore 80 mm</i>	W/mK	λ_D	0,035	
<i>100 mm ≤ Spessore ≤ 140 mm</i>	W/mK	λ_D	0,034	
<i>160 mm ≤ Spessore ≤ 300 mm</i>	W/m ² K	λ_D	0,035	
Resistenza termica dichiarata R_D				
		Vedi tabella 1		
Resistenza a compressione con schiacciamento del 10%	kPa	CS(10/Y)500	≥ 500	EN 826
Resistenza a compressione a 50 anni con schiacciamento ≤2%(creep)	kPa	CC(2/1,5/50)180	180	EN 1606
Modulo elastico a compressione				
<i>A breve termine</i>	kPa	E	30000	EN 826
Stabilità dim. 70°C e 90% um.rel.	%	DS(70,90)	≤ 5	EN1604
Comportamento alla deformazione:carico 40 kPa e temp 70°C	%	DLT(2)5	≤ 5	EN 1605
Resistenza alla trazione	kPa	TR200	≥ 200	EN 1607
Coefficiente di dilatazione termica lineare				
<i>Nella lunghezza</i>	mm/m·K		0,08	
<i>Nella larghezza</i>	mm/m·K		0,06	
Reazione al fuoco		E	E	EN13501-1
Assorbimento di acqua per immersione	%	WL(T)0,7	≤ 0,7	EN12087
Assorbimento di umidità per diffusione e condensazione	%	WD(V)3	≤ 3	EN12088
Resistenza alla diffusione del vapore				
		μ	100	EN 12086
Comportamento al gelo-disgelo	% Vol	FTCD1	≤ 1	EN12091
Temperatura limite di utilizzo	°C		-50/+75	
Calore specifico	J/Kg°K		1450	EN10456

Tabella 1

Spessore (mm)	40	50	60	80	100	120	140	160
Resistenza termica R_D (m²K/W)	1,25	1,45	1,75	2,30	2,90	3,50	4,10	4,55
Spessore (mm)	180	200	220	240	260	280	300	
Resistenza termica R_D (m²K/W)	5,10	5,70	6,25	6,85	7,40	8,00	8,55	

Nota bene:

Le indicazioni riportate nel documento tecnico sono basate sulle nozioni e le esperienze fino ad oggi acquisite attraverso le varie applicazioni edili da noi affrontate. Esse non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico. Nell'impiego dei prodotti si debbono sempre tenere presenti le specifiche condizioni di ogni singolo caso, in particolare gli aspetti tecnici, fisici e giuridici delle costruzioni.